

Datenblatt Produkt LEZ-SILEXP 15

Parameter	Wert	Einheit	Norm
Elastomerbasis	Silikon Schaum		
Geometrie	Profil, Platte		
Dichte	0,25	g/cm ³	ISO 845
Härte	15 +/-5	Shore A	ASTM D 2240
Reißfestigkeit	1200	Kpa	ISO 1798
Reißdehnung	200	%	ISO 1798
Druckverformungsrest	10 bei 70 °C; 22 h	%	ISO 1856
Wärmeleitfähigkeit	0,07	W/mK	VDE 0304
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +200 °C		
Farbe	weiß		

./.

Die Werte dieser Spezifikation stammen aus den laufenden Überprüfungen der Mischung mittels Normprüfkörpern und stellen Mittelwerte dar. Sie entsprechen dem heutigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie haben nicht die Bedeutung der Zusicherungen von Eigenschaften für Endprodukte. Die Angaben in diesem Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Sie sollen dem Anwender nur eine Orientierungshilfe und einige Anregungen für seine Anwendung geben. Es liegt in seiner Verantwortung, in einer spezifischen Anwendung die Eignung unseres Produktes für seine eigenen Zwecke zu prüfen.

Wir sind bestrebt unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und behalten uns vor das Datenblatt sowie unsere Mischungen bezugnehmend auf die Materialeigenschaften zu modifizieren und anzupassen. Diese werden mit einem neuen Änderungsstand (Datum) dokumentiert.