

AET Lézaud GmbH, Am Hottenwald 8, 66606 St. Wendel

☎ +49 (0)6851/97394 0 📠 +49 (0)6851/97394 44 ✉ [industrie@lezaud.de](mailto:industrie@lezaud.de) 🌐 [www.lezaud.de](http://www.lezaud.de)

Technisches Datenblatt Stand:: 01.06.2021

Platten / Folien

## LEZ-SIL 60 RT/S

Pos*	Parameter	Wert	Einheit	Norm
	Elastomerbasis	Silikon mit Glasgewebe		
	Geometrie	Platte		
	Dichte	1,2	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 297
	Härte	60 +/-5	Shore A	ASTM D2240
	Festigkeit	>9	N/mm	ASTM D624 Die B
	Glasgewebe Gewicht	204	g/m <sup>2</sup>	
	Glasgewebe Stärke	0,18	mm	
	Temperaturbeständigkeit	-60 bis +230	°C	
	Farbe	rotbraun		

Pos*	Konformitäten	Zusatz
	- - -	

Pos\* A= Außen; IN= Innen, S1= Seite1, S2= Seite2

Die Werte dieser Spezifikation stammen aus den laufenden Überprüfungen der Mischung mittels Normprüfkörpern und stellen Mittelwerte dar. Sie entsprechen dem heutigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie haben nicht die Bedeutung der Zusicherungen von Eigenschaften für Endprodukte. Die Angaben in diesem Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Sie sollen dem Anwender nur eine Orientierungshilfe und einige Anregungen für seine Anwendung geben. Es liegt in seiner Verantwortung, in einer spezifischen Anwendung die Eignung unseres Produktes für seine eigenen Zwecke zu prüfen.

Wir sind bestrebt unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und behalten uns vor das Datenblatt sowie unsere Mischungen bezugnehmend auf die Materialeigenschaften zu modifizieren und anzupassen. Diese werden mit einem neuen Änderungsstand (Datum) dokumentiert.