

AET Lézaud GmbH, Am Hottenwald 8, 66606 St. Wendel

☎ +49 (0)6851/97394 0 📠 +49 (0)6851/97394 44 ✉ industrie@lezaud.de 🌐 www.lezaud.de

Technisches Datenblatt Stand:: 01.06.2021

Profile, Platten, Rollen

LEZ-SILEXP 15

Pos*	Parameter	Wert	Einheit	Norm
	Elastomerbasis	Silikon Schaum		
	Geometrie	Profil, Platte		
	Dichte	0,25	g/cm³	ISO 845
	Härte	15 +/-5	Shore A	ASTM D 2240
	Reißfestigkeit	1200	Kpa	ISO 1798
	Reißdehnung	200	%	ISO 1798
	Druckverformungsrest	10 bei 70 °C; 22 h	%	ISO 1856
	Wärmeleitfähigkeit	0,07	W/mK	VDE 0304
	Temperaturbeständigkeit	-50 bis +200 °C		
	Farbe	weiß		
Pos*	Konformitäten	Zusatz		
	- - -			

Pos* A= Außen; IN= Innen, S1= Seite1, S2= Seite2

Die Werte dieser Spezifikation stammen aus den laufenden Überprüfungen der Mischung mittels Normprüfkörpern und stellen Mittelwerte dar. Sie entsprechen dem heutigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie haben nicht die Bedeutung der Zusicherungen von Eigenschaften für Endprodukte. Die Angaben in diesem Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Sie sollen dem Anwender nur eine Orientierungshilfe und einige Anregungen für seine Anwendung geben. Es liegt in seiner Verantwortung, in einer spezifischen Anwendung die Eignung unseres Produktes für seine eigenen Zwecke zu prüfen.

Wir sind bestrebt unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und behalten uns vor das Datenblatt sowie unsere Mischungen bezugnehmend auf die Materialeigenschaften zu modifizieren und anzupassen. Diese werden mit einem neuen Änderungsstand (Datum) dokumentiert.