AET Lézaud GmbH, Am Hottenwald 8, 66606 St. Wendel

☎ +49 (0)6851/97394 0 🖷 +49 (0)6851/97394 44 ✉ industrie@lezaud.de 🌐 www.lezaud.de

Technisches Datenblatt Stand:: 01.06.2023

Stopfen / Septen

LEZ-VIT Serie S

Pos*	Parameter	Wert	Einheit	Norm
	Elastomerbasis	**FKM**		
	Geometrie	**Stopfen**		
	Dichte	**1,81 +/-0,03**	**g/cm³**	**DIN ISO 1183**
	Härte	**70 +/-5**	**Shore A**	**DIN ISO 7619**
	Zugfestigkeit	**> 6**	**N/mm²**	**DIN 53504**
	Bruchdehnung	**>260**	**%**	**DIN 53504**
	Druckverformungsrest	**8 bei 175 °C/24 h**	**%**	**DIN ISO 815 B**
	Abrieb	**205**	**mm³**	**DIN 53516**
	Rückprallelastizität	**5**	**%**	**DIN 53512**
	Temperaturbeständigkeit	**-18 bis +200**	**°C**	
	Farbe	**schwarz**		

Pos* A= Außen; IN= Innen, S1= Seite1;,S2= Seite2

Die Werte dieser Spezifikation stammen aus den laufenden Überprüfungen der Mischung mittels Normprüfkörpern und stellen Mittelwerte dar. Sie entsprechen dem heutigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie haben nicht die Bedeutung der Zusicherungen von Eigenschaften für Endprodukte. Die Angaben in diesem Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Sie sollen dem Anwender nur eine Orientierungshilfe und einige Anregungen für seine Anwendung geben. Es liegt in seiner Verantwortung, in einer spezifischen Anwendung die Eignung unseres Produktes für seine eigenen Zwecke zu prüfen.
Wir sind bestrebt unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und behalten uns vor das Datenblatt sowie unsere Mischungen bezugnehmend auf die Materialeigenschaften zu modifizieren und anzupassen. Diese werden mit einem neuen Änderungsstand (Datum) dokumentiert.