

AET Lézaud GmbH, Am Hottenwald 8, 66606 St. Wendel

+49 (0)6851/97394 0 +49 (0)6851/97394 44 industrie@lezaud.de www.lezaud.de

Technisches Datenblatt Stand:: 05.10.2023

Platten / Folien

LEZ-VIT 65 FG

Pos*	Parameter	Wert	Einheit	Norm
	Elastomerbasis	FKM		
	Geometrie	Platte		
	Härte	65 +/-5	Shore A	DIN ISO 7619
	Zugfestigkeit	> 9	N/mm ²	DIN 53405
	Reißdehnung	> 180	%	DIN 53405
	Druckverformungsrest	<=30 bei 200°C; 22 h	%	DIN ISO 815 B
	Farbe	grün		
	Elekt. Durchgangswiderstand bei RT	10E7	Ohm	
Pos*	Konformitäten	Zusatz		
	FDA 21 CFR §177 2600			

Pos* A= Außen; IN= Innen, S1= Seite1, S2= Seite2

Die Werte dieser Spezifikation stammen aus den laufenden Überprüfungen der Mischung mittels Normprüfkörpern und stellen Mittelwerte dar. Sie entsprechen dem heutigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie haben nicht die Bedeutung der Zusicherungen von Eigenschaften für Endprodukte. Die Angaben in diesem Datenblatt sind eine Beschreibung der typischen Eigenschaften. Sie sollen dem Anwender nur eine Orientierungshilfe und einige Anregungen für seine Anwendung geben. Es liegt in seiner Verantwortung, in einer spezifischen Anwendung die Eignung unseres Produktes für seine eigenen Zwecke zu prüfen. Wir sind bestrebt unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern und behalten uns vor das Datenblatt sowie unsere Mischungen bezugnehmend auf die Materialeigenschaften zu modifizieren und anzupassen. Diese werden mit einem neuen Änderungsstand (Datum) dokumentiert.